



Sempafloor PVC Clic

Alter Name

Sonofloor VH50

Material

Sempafloor PVC Clic wird hergestellt aus einer Unterlage aus Glasfaservliesstoff, die mit einem SBR Latexschaum beschichtet wird.

Dicke / Gewicht / Härte

Die Materialdicke ist ca. 2 ± 0.2 mm.

Das Materialgewicht ist ca. 1.200 kg/m^2 .

Die Härte des Endprodukts ist ca.87 (Shore 00).

Verpackung

Sempafloor PVC Clic gibt es in Rollen von $2 \text{ m} \times 12.50 \text{ m}$.

Schlaglärmdämpfung

Sempafloor PVC Clic bietet eine sehr hohe Schlaglärmdämpfung.

20dB unter PVC Clip

Andere Eigenschaften

• **Sempafloor PVC Clic** :

- ist einfach zu verlegen.
- Erlaubt das Ausglätten der Unterlagsboden zu sparen.
- ist eine gegen Schlaglärm isolierende Unterlage, für alle Vinylbeläge geeignet.

Verarbeitung

Sempafloor PVC Clic wird schwimmend verlegt oder Geklebten Legen

Überdeckung

Sempafloor PVC Clic wird senkrecht mit einem PVC Belag überdeckt.

Anwendungsbereiche

In allen Räumlichkeiten, in denen eine Minderung des Schlaglärms gewünscht ist (Wohnungen, Büros, Gänge, Treppen, usw.).