



Sempafloor Renov®

Alter Name

Sempaflex

Material

Sempafloor Renov besteht aus einer Polyesterunterlage, welche mit SBR-Latex beschichtet wird.

Dicke / Gewicht

Die Materialdicke beträgt ca. 1 mm.

Das Materialgewicht beträgt ca. 1 kg/m².

Verpackung

Sempafloor Renov gibt es in Rollen von 2 m x 20m.

Andere Eigenschaften

• **Sempafloor Renov** ist massbeständig, gewicht- und verschleissfest, widersteht den Rollstühlen laut Norm DIN 68131.

• In seiner schwimmenden Verlegung ist **Sempafloor Renov** wiederverwendbar.

• **Sempafloor Renov** kann für die Renovierung oder Modernisierung aller Raumarten verwendet werden : Büro, Wohnung, Halle, ...

• **Sempafloor Renov** ist für Bodenheizung geeignet.

Verarbeitung

Sempafloor Renov wird auf allen vorhandenen Unterlagen (PVC, Linoleum, Parkett, Dielen, Steinböden oder Keramikböden) schwimmend verlegt, ohne sie zu beschädigen.

Sempafloor Renov wird auch angewandt, um Stoffunterlagen zu überdecken. Somit kann Teppich auf Teppich, Nadelfilz auf Teppich, PVC-Belag auf kompaktem genadeltem Filtztuch verlegt werden. Für diese Verlegungsart ist es notwendig, Sempafloor Kléber mit einer Zahnpachtel auf den überdeckenden Belag aufzutragen. Leimverbrauch 300 bis 500 g/m².

Empfehlung: **Sempafloor Renov** kann nicht auf einer Platte verlegt werden, deren Feuchtigkeit 15% übersteigt.

Überdeckung

Sempafloor Renov kann mit Stoff- bzw. PVC-Belägen überdeckt werden.

Als Unterlage für Gummi, Naturfasern, Linoleum, Polyolefin oder Stoff, die sich verformen bzw. ausdehnen, **darf** Sempafloor Renov **nicht verwendet werden**.

Für eine **Verwendung unter PVC darf** die verlegte Fläche **nicht grösser als 70 m² sein**.